


# 华鼎塑料 HD PLASTICS

太仓市华鼎塑料有限公司产品性能测试报告

材料名称	PP(GF30)	牌号	HDP3226	色号	J16O25	批号
测试条件	测试温度	24℃	试样处理条件	24 小时存放后测试		1180103131
	相对湿度	55%				

项目 Test Item	单位 Unit	测试值 Test Data	测试条件 Test Condition	检测标准 Test Method
简支梁缺口冲击强度 Notched Charpy Impact Strength	KJ/m²	15.6	23 °C	GB 1043
简支梁无缺口冲击强度 Un-notched Charpy Impact Strength	KJ/m²	52.4	23 °C	GB 1043
拉伸强度 Tensile Strength	MPa	91.2	50 mm/min	GB 1040
断裂伸长率 Tensile strength	MPa	7.7	50 mm/min	GB 1040
弯曲强度, Flexural Strength	MPa	135.3	2 mm/min	GB 9341
弯曲模量, Flexural Modulus	MPa	6856	2 mm/min	GB 9341
燃烧残余 Ash	%	30.8	750 °C	GB 9345
密度 Density	g/cm³	1.14	23 °C	GB 1033

结论	合格	备注	测试员	
			审核	
			测试日期	

太仓市华鼎塑料有限公司

地址:江苏省太仓市浏河镇东元路 9 号

电话:0512-53611999 0512-53618999

邮编: 215431

传真: 0512-53613999